



HUAGUANG FB105

产 品 规 格 书

标准

ISO 18496 标准： -

AWS A5.31 标准： -

成分(w.%)

KBF₄ : 15-30 | B₂O₃:25-40 | KF:35-50 | 活性剂:≤0.5

技术性能

活性温度范围 (°C): 950-1050

活性温度范围 (°F): 1742-1922

应用

用途：主要用于铜及铜合金，黑色金属等材料的高温钎焊。

特点：FB105Z型硬钎剂颗粒尺寸为7μm±3μm，合格颗粒占比98%以上。

储存条件

本产品应密封储存，储存环境应保持干燥、通风良好。不得与酸、碱等挥发性及腐蚀性物质混存。